Datenblatt

SCHOTT

N-SF4
755274.315

n_d = 1,75513	ν_d = 27,38	$n_F - n_C$ = 0,027583
n_e = 1,76164	ν_e = 27,16	$n_{F'} - n_{C'}$ = 0,028044

Brechzahlen		
	λ [nm]	
$n_{2325,4}$	2325,4	1,70434
$n_{1970,1}$	1970,1	1,71052
$n_{1529,6}$	1529,6	1,71773
$n_{1060,0}$	1060,0	1,72717
n_t	1014,0	1,72846
n_s	852,1	1,73432
n_r	706,5	1,74286
n_C	656,3	1,74719
$n_{C'}$	643,8	1,74842
$n_{632,8}$	632,8	1,74959
n_D	589,3	1,75489
n_d	587,6	1,75513
n_e	546,1	1,76164
n_F	486,1	1,77477
$n_{F'}$	480,0	1,77647
n_g	435,8	1,79158
n_h	404,7	1,80668
n_i	365,0	
$n_{334,1}$	334,1	
$n_{312,6}$	312,6	
$n_{296,7}$	296,7	
$n_{280,4}$	280,4	
$n_{248,3}$	248,3	

Konstanten der Dispersionsformel	
B_1	1,67780282
B_2	0,282849893
B_3	1,635392760
C_1	0,01267934500
C_2	0,0602038419
C_3	145,7604960

Konstanten der Formel für dn/dT	
D_0	-4,88E-06
D_1	6,57E-09
D_2	-2,72E-11
E_0	9,67E-07
E_1	1,48E-09
λ_{TK} [µm]	0,282

Reintransmissionsgrad τ_i		
λ [nm]	τ_i [10mm]	τ_i [25mm]
2500	0,780	0,530
2325	0,820	0,600
1970	0,940	0,860
1530	0,992	0,980
1060	0,999	0,999
700	0,994	0,984
660	0,991	0,978
620	0,992	0,979
580	0,993	0,982
546	0,991	0,977
500	0,979	0,950
460	0,961	0,910
436	0,940	0,860
420	0,920	0,800
405	0,860	0,690
400	0,830	0,630
390	0,740	0,470
380	0,560	0,240
370	0,250	0,030
365	0,100	0,000
350	0,000	0,000
334		
320		
310		
300		
290		
280		
270		
260		
250		

Farbcode	
λ80 / λ5	43/36

(*= λ70/λ5)

Bemerkungen

Temperaturkoeffizienten der Lichtbrechung						
	$\Delta n_{rel}/\Delta T$ [10^{-6}/K]			$\Delta n_{abs}/\Delta T$ [10^{-6}/K]		
[°C]	**1060.0**	**e**	**g**	**1060.0**	**e**	**g**
-40/-20	-0,5	1,2	3,5	-2,9	-1,2	1,0
+20/+40	-0,7	1,4	4,2	-2,2	-0,1	2,6
+60/+80	-0,8	1,6	4,7	-1,9	0,4	3,5

Relative Teildispersionen	
$P_{s,t}$	0,2123
$P_{C,s}$	0,4666
$P_{d,C}$	0,2880
$P_{e,d}$	0,2358
$P_{g,F}$	0,6096
$P_{i,h}$	
$P'_{s,t}$	0,2088
$P'_{C',s}$	0,5030
$P'_{d,C'}$	0,2392
$P'_{e,d}$	0,2319
$P'_{g,F'}$	0,5390
$P'_{i,h}$	

Abweichung relativer Teildispersionen ΔP von der "Normalgeraden"	
$\Delta P_{C,t}$	0,0040
$\Delta P_{C,s}$	-0,0002
$\Delta P_{F,e}$	0,0022
$\Delta P_{g,F}$	0,0118
$\Delta P_{i,g}$	

Sonstige Eigenschaften	
$\alpha_{-30/+70°C}$ [10^{-6}/K]	9,5
$\alpha_{+20/+300°C}$ [10^{-6}/K]	10,9
T_g [°C]	570
$T_{10^{13}}$ [°C]	559
$T_{10^{7.6}}$ [°C]	661
c_p [J/(g•K)]	0,760
λ [W/(m•K)]	0,950
ρ [g/cm^3]	3,15
E [10^3 N/mm^2]	90
µ	0,256
K [10^{-6} mm^2/N]	2,76
$HK_{0.1/20}$	520
HG	6
CR	1
FR	0
SR	1,3
AR	1
PR	1